



ISOVER CLIMA 34

Fachadas SATE/ETICS

Descrição

Painel rígido de alta densidade de lã de vidro ISOVER, não hidrófilo, sem revestimento.

Aplicações

Especialmente desenvolvidos para a instalação de sistemas de isolamento térmico e acústico pelo exterior em fachadas (ETICS) com revestimento.

Propriedades técnicas

Símbolo	Parâmetro	Ícone	Unidades	Valor	Norma
λ_0	Condutividade térmica declarada		W/m-K	0,034	EN 12667 EN 12939
C_p	Calor específico aproximado		J/kg-K	1.030	—
	Reacção ao fogo		Euroclasse	A2-s1,d0	EN 13501-1
WS	Absorção de água a curto prazo		kg/m ²	< 1	EN 1609
MU	Resistência à difusão de vapor de água, μ			1	EN 12086
CS	Resistência à compressão a 10% de deformação, σ_{10}		Kpa	15	EN 826
			kg/m ²	1.500	
	Resistência à tracção perpendicular às faces		Kpa	7,5	EN 1607
DS	Estabilidade dimensional, $\Delta\epsilon$		%	< 1	EN 1604

Espessura d, mm	Resistência térmica declarada R_0 , m ² -K/W	Código Designación
EN 823	EN 12667 - EN 12939	EN 13162
40	1,15	MW-EN 13162-T5-WS-MU1-CS(15)10 - TR7,5
60	1,75	
80	2,35	
100	2,90	
120	3,50	
140	4,10	

Presentación



Espessura d (mm)	Comprimento l (m)	Largura b (m)	m ² / embalagem	m ² / palete	m ² / camião
40	1,20	0,60	7,20	86,40	1.901
60	1,20	0,60	7,20	57,60	1.267
80	1,20	0,60	3,60	43,22	951
100	1,20	0,60	2,88	34,56	760
120	1,20	0,60	3,60	28,80	634
140	1,20	0,60	2,16	25,92	570

Vantagens

- Ótimo isolamento térmico da envolvente.
- Adequado para novas construções e reabilitação.
- Melhoria notável do isolamento acústico da habitação.
- Medida de protecção passiva contra incêndios no edifício.
- Favorece o nivelamento da fachada durante a instalação.
- Excelente resistência a impactos do sistema completo.
- Produto sustentável, com composição em material reciclado superior a 50%. Material reciclável 100%.
- Material inerte que não é um meio propício ao desenvolvimento de micro-organismos.
- Mantém o desempenho do sistema inalterado durante toda a vida útil do edifício, não se degradando com o tempo.



Certificados



Guia de instalação

Informações adicionais disponíveis em: www.isover.pt



Nº 13/0329



www.isover.pt
 +34 901 33 22 11
isover.pt@saint-gobain.com
www.isover-aislamiento-tecnico.es

@ISOVERes
 ISOVERaislamiento
 ISOVERaislamiento
 isoveres

ISOVER
 SAINT-GOBAIN